

高級皮革模様塗料 『ワンコートレザー』 #3000

ワンコートレザーは、1コートタイプのレザー模様仕上げ塗料です。

1. 特徴

- 1) 1コートで皮革模様（レザータッチ）の仕上がりが得られ、工程の短縮が出来る。
- 2) 丸みのある凹凸模様で、肌触りの良いソフト感のある丈夫な塗膜が得られる。
- 3) 淡彩、濃彩色の殆どの調色ができる。
(塗料タイプも被塗物の材質や用途に合わせて3種類のタイプより選べる。)

2. 用途

- ・ 測定機器、OA機器、光学機器、医療機器
- ・ その他金属製品

3. 標準塗装仕様

| 項目 | 塗装仕様 |
|----------|-------------------------------|
| 希釈シンナー | No.50シンナー YBシンナー、他 |
| 希 釈 率 | 塗料：希釈シンナー =100：30～50%(重量比) |
| 塗 装 粘 度 | 10～20秒/イワタNK-2カップ |
| スプレー圧 | 0.3～0.4MPa |
| 標 準 膜 厚 | 20～30 μ |
| セッティング条件 | 5～10分 |
| 標準乾燥条件 | 130～140℃×20分 |

4. 塗膜性能

(#3000) 素材：ボンデライト#144

| 試験項目 | 性能 | 試験条件 (JIS K 5600) |
|---------|-------------|-----------------------|
| 付 着 性 | 100/10 0 | 碁盤目テープ剥離 |
| 鉛 筆 硬 度 | HB | 三菱鉛筆 ユニ |
| 耐 衝 撃 性 | 50cm | デュボン式、 1/2インチ、300g |
| 耐 屈 曲 性 | ワレなし | 径6mm、180° 折り曲げ |

※ 上記は当社試験に基づき、一般的な物性データを記載しております。(評価結果例であり、保証値ではありません)

その他#5000シリーズ、#8000シリーズもあります。

5. 使用方法及び注意事項

- 1) 本塗料は充分攪拌した後、濾過してご使用ください。
- 2) 必ず専用シンナーで希釈してご使用ください。

※ 塗装仕様・塗膜性能は素材の種類・グレード
塗装方法によって異なる場合がありますので
必ずお客様にて事前評価をお願い致します。

(お問合せ先) **大豊塗料株式会社**

東京支店：TEL(0480)23-3015

大阪支店：TEL(06)6931-8919